

CAPS Dome Harze

	CAPS Dome TP – 01 CAPS Dome TP – 01 odor	CAPS Dome TE 01	CAPS Dome TE BD	CAPS Dome TE 05
Harzkonsistenz	zähflüssig dicker Honig normale Verlaufsgeschwindigkeit	mittel zähflüssig; Honig normale Verlaufsgeschwindigkeit	leicht zähflüssig dünner Honig erhöhte Verlaufsgeschwindigkeit	dickflüssig sehr dünner Honig hohe Verlaufsgeschwindigkeit
Dome	sehr weich und flexibel	weich	weich und flexibel,	sehr weich und flexibel
Farbe	farblos bis leicht gelblich	farblos bis leicht gelblich	leicht rötlich	leicht rötlich
Harz (flüssig)				
Dom (gehärtet)	farblos und transparent	farblos und transparent	brillant farblos und transparent	farblos und transparent
Haftung auf Untergrund	gute Haftung auf vielen Untergründen	gute bis sehr gute Haftung auf vielen Untergründen	gute bis sehr gute Haftung auf vielen Untergründen	gute bis sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
Verhalten beim Auftragen	sehr gute Randerkennung hohe Überfüllung und hoher Dom möglich	noch sehr gute Randerkennung Überfüllung und hoher Dom möglich	Randerkennung gut bis sehr gut Überfüllung möglich, Domausbildung etwas geringer	Randerkennung gut Überfüllung möglich, Domausbildung geringer
Erscheinung	charakteristischer Eigengeruch beim flüssigen Harz (oder mit Minzgeruch)	Eigengeruch beim flüssigen Harz milder	Eigengeruch beim flüssigen Harz milder	Eigengeruch beim flüssigen Harz milder
	trockenes Doming (nahezu) geruchlos	trockenes Doming nahezu geruchlos	trockenes Doming nahezu geruchlos	trockenes Doming nahezu geruchlos
	Oberfläche glatt	Oberfläche glatt	Oberfläche glatt	Oberfläche stumpf
Mischungsverhältnis: (Bindemittel : Vernetzer)	2 : 1	2 : 1	2 : 1	4 : 3